



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE H-110

KINGMIDE H-110 是固體片狀熱熔接著用的聚醯胺樹脂，具有快速凝膠及堅韌性質，可運用於各種鞋面的折邊（FOLDING），但不適用於 PVC 材質，操作溫度範圍約為 130℃ ~ 150℃。

1. 規格

外觀	: 黃褐色片狀
軟化點 (°C)	: 110 ± 5°C
黏度 (mPa·s / 150°C)	: 3,500 ~ 6,000
色素 (Gardner)	: 12 以下
固形份	: 100 %
比重 (25 / 25°C)	: 0.98

2. 物理特性

吸水率	: 0.3 %
抗張伸長率 (20°C)	: 30 %
抗張強度 (20°C)	: 137 kgf / cm ²
抗張降伏點 (20°C)	: 119 kgf / cm ²

3. 包裝方式

20 公斤裝編織袋

4. 使用及儲存

原料須儲存在陰涼及乾燥的地方，未使用完的原料袋口仍須密封緊，並儲存在乾燥的地方。