



# 三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號  
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：[sanho@sanho.com.tw](mailto:sanho@sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：[sanho@so-net.net.tw](mailto:sanho@so-net.net.tw)

## KINGMIDE H-170

KINGMIDE H-170 為淺淡黃色片狀，高分子量型熱熔接著劑用聚醯胺樹脂，色澤淡，可溶於一般有機溶劑，其加熱熔融黏度與加熱溫度有很大的關係存在。物性上具有優良的機械強度，及耐熱性、柔韌性佳等特性。可應用於多種材質的接著，如電器零件、包裝，及製鞋業等。

### 1. 規格

外觀	: 淺淡黃色片狀
黏度( mPa·s / 200°C )	: 1,500 ~ 3,500
軟化點( °C )	: 170 ± 5
色素( Gardner )	: 3 以下
酸價 ( mg-KOH / gm )	: 2 以下
胺價 ( mg-KOH / gm )	: 10 以下

### 2. 機械性質及吸水率

抗張強度 ( kgf / cm <sup>2</sup> )	: 110 ± 10
抗張伸長率 ( % )	: 200 ± 10
抗張降伏點 ( kgf / cm <sup>2</sup> )	: 150 ± 10
吸水率 ( % )	: 0.4

### 3. 最適合使用溫度

180°C ~ 200°C

### 4. 包裝方式

20 公斤裝編織袋。

### 5. 使用及儲存

原料須儲存在陰涼及乾燥的地方，未使用完的原料袋口仍須密封緊，並儲存在乾燥的地方。