



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGEPO SEP-60B

KINGEPO SEP-60B 為本公司之低黏度環氧樹脂，具有氣味淡和優良之環氧基架構，廣泛應用於塗裝材料、孔隙度小之大理石材、積層物構造材料、土木建築材料、安定劑、接著劑等。一般特性為接著強度及密著性良好、成品收縮少、機械強度大、對一般的酸或鹼有優秀的抵抗性。

檢驗項目	產品規格	單位	檢驗方法
環氧當量	215~225	g / eq	ASTM D1652-90
黏度 (25°C)	200~500	cps	ASTM D445-94
色素 (Pt-Co)	1Max.		ASTM D1209-93
可水解 Cl	0~500	ppm	RPM 105D
Epichlorohydrin(環氧-[1,2]-氯-[3]-丙烷)	5.0 Max.	ppm	RPM 900A
水份	700 Max.	ppm	ASTM E203-92b

儲存方式

正常儲存溫度為:室溫

包裝方式

15 KG 罐裝。