



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGEPO SEP-82

KINGEPO SEP-82 為本公司 BPA 型之 ACRYLATE 變性環氧樹脂，具有優良之環氧基架構，配合本公司生產之硬化劑 KINGCURE122，屬速硬型接著劑(五分鐘速硬化型)，其硬化後硬化物無臭味、顏色淡、短時間內能建立初起強度，其接著強度及密著性良好、機械強度大、對一般的酸或碱有優秀的抵抗性。

檢驗專案	產品規格	單位	檢驗方法
環氧當量		g / eq	ASTM D1652-90
黏度 (25°C)	3000~4500	cps	ASTM D445-94
色素 (Pt-Co)	1~2Max.		ASTM D1209-93
固成份含量	70	WT %	
使用期限	24.	月	

儲存方式

儲存期間可能會有結晶化的產品產生，加熱至 50 ~ 55°C 即可恢復原狀，正常儲存溫度為 2~43°C。

包裝方式

15 KG 罐裝。