



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGEPO SEP-84

KINGEPO SEP-84 為本公司泛用之基本環氧樹脂，具有低黏度及優良之環氧基架構，廣泛應用于塗裝材料、電絕緣材料、積層物構造材料、土木建築材料、封裝、接著劑等。一般特性為接著強度及密著性良好、成品收縮少、機械強度大、對一般的酸或碱有優秀的抵抗性。

檢驗專案	產品規格	單位	檢驗方法
環氧當量	195.0 ~ 204.0	G / EQ	ASTM D1652
黏度 (25°C)	600 ~ 800	CPS	ASTM D445
色素 (GARDNER)	1 MAX.		ASTM D1544
比重(25°C)	1.10	G / ML	ASTM D4052
固成份含量	100.	WT %	
使用期限	24.	月	

儲存方式

儲存期間可能有結晶化的產品產生，加熱至 50 ~ 55°C 即可恢復原狀，正常儲存溫度為 23 ~ 43°C。

包裝方式

180KG & 15 KG 罐裝。