



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGEPO SEP-90B

KINGEPO SEP-90B 為本公司之低黏度環氧樹脂，具有優良之環氧基架構，配合本公司生產之硬化劑-KINGCURE X-165A，廣泛應用於孔細度小之石材修補，其硬化物之特性硬、表面光度佳、接著強度及密著性良好、成品收縮少、機械強度大。

檢驗項目	產品規格	單位	檢驗方法
環氧當量	200~205	g / eq	ASTM D1652-90
黏度 (25°C)	800~1500	cps	ASTM D445-94
色素 (Pt-Co)	1 Max.		ASTM D1209-93
可水解 Cl	0~500	ppm	RPM 105D
Epichlorohydrin(環氧-[1,2]-氯-[3]-丙烷)	5.0 Max.	ppm	RPM 900A
水份	700 Max.	ppm	ASTM E203-92b

儲存方式

正常儲存溫度為:室溫

包裝方式

15 KG 罐裝。