



三和合成股份有限公司

中华民国台湾省高雄市路竹区中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 533

KINGMIDE 533 为黄褐色颗粒状，低黏度热熔型印刷油墨用聚酰胺树脂，可单独溶于异丙醇溶剂，或配合脂肪族，芳香族碳氢化合物制作酒精性油墨，其制品除具有一般印刷油墨优良特性外，其光泽性特佳。适合应用于苯胺印刷油墨(Flexographic Ink)用。

1. 规格

外观	: 黄褐色颗粒状
软化点 (°C)	: 105 ± 5
黏度 (Gardner-Holdt) /25°C	: *H ~ L
色数 (Gardner)	: *10 以下
酸价 (mg-KOH / gm)	: 4 以下
胺价 (mg-KOH / gm)	: 8.5 以下
比重 (25 / 25°C)	: 0.98

(*异丙醇稀释，树脂分 40%)

2. 包装方式

20 公斤装编织袋

3. 使用及储存

原料须储存在阴凉及干燥的地方，未使用完的原料袋口仍须密封紧，并储存在干燥的地方。