



三和合成股份有限公司

中华民国台湾省高雄市路竹区中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

TOHMIDE 393

TOHMIDE 393 是脂肪族聚酰胺树脂, 主要用途是凹版印刷油墨及作为摇变性醇酸凡立水中的凝胶剂.

以下是 TOHMIDE 393 作为凹版印刷油墨配方的主要特性:

- (A) 对于广大的不同材质具有优良的接着性。
例如: polyethylene (treated)、 polypropylene (treated)、
cellophane、 aluminum foil and glassines.
- (B) 耐摩擦性。
- (C) blocking and smearing resistance。
- (D) 高耐水性。
- (E) 高光泽度。

1. 规格

外观	: 黄褐色颗粒状
软化点(°C)	: 115 ± 5
黏度 (Gardner-Holdt)/25°C	: *L ~ O
色数 (Gardner)	: *10 以下
酸价 (mg-KOH / gm)	: 7 以下
胺价 (mg-KOH / gm)	: 3 以下
比重 (25 / 25°C)	: 0.98

(*甲苯/甲醇=1 / 1 稀释, 树脂分 50%)