



三和合成股份有限公司

台湾省高雄市路竹区中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE H-110

KINGMIDE H-110 是固体颗粒状热熔接着用的聚酰胺树脂，具有快速凝胶及坚韧性质，可运用于各种鞋面的折边（FOLDING），但不适用于 PVC 材质，操作温度范围约为 130°C ~ 150°C。

1. 规格

外观	: 黄褐色颗粒状
软化点 (°C)	: 110 ± 5°C
黏度 (mPa·s / 200°C)	: 500 ~ 1,000
色数 (Gardner)	: 10 以下
酸价 (mg-KOH / gm)	: 7 以下
胺价 (mg-KOH / gm)	: 3 以下
比重 (25 / 25°C)	: 0.98

2. 物理特性

吸水率	: 0.3 %
抗张伸长率 (20°C)	: 30 %
抗张强度 (20°C)	: 137 kgf / cm ²
抗张降伏点 (20°C)	: 119 kgf / cm ²

3. 最适合使用温度:

150°C ~ 180°C

4. 包装方式

20 公斤装编织袋

5. 使用及储存

原料须储存在阴凉及干燥的地方，未使用完的原料袋口仍须密封紧，并储存在干燥的地方。