



三和合成股份有限公司

台湾省高雄市路竹区中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE H-170HV

KINGMIDE H-170HV 为黄褐色颗粒状，高分子量型热熔接着剂用聚酰胺树脂，可溶于一般有机溶剂，其加热熔融黏度与加热温度有很大的关系存在。物性上具有优良的机械强度，及耐热性、柔韧性佳等特性。可应用于多种材质的接着，如电器零件、包装等。


1. 规格

外观	: 黄褐色颗粒状
软化点 (°C)	: 170 ± 5
黏度 (mPa·s / 200°C)	: 3,000 ~ 7,000
色数 (Gardner)	: 9 以下
酸价 (mg-KOH / gm)	: 7 以下
胺价 (mg-KOH / gm)	: 3 以下

2. 机械性质及吸水率

抗张强度 (kgf / cm ²)	: 160 ± 10
抗张伸长率 (%)	: 250 ± 10
抗张降伏点 (kgf / cm ²)	: 200 ± 10
吸水率 (%)	: 0.4

2. 黏度变化曲线图



3. 最适合使用温度

180°C ~ 200°C

4. 包装方式

20 公斤装编织袋

5. 使用及储存

原料须储存在阴凉及干燥的地方，未使用完的原料袋口仍须密封紧，并储存在干燥的地方。