三和合成股份有限公司
台 湾 高 雄 市 路 竹 区 中 山 南 路 一 号
电话：886-7-6962211~3　　全球信息网：// www.sanho.com.tw
传真：886-7-6976993 (业务)　　E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
传真：886-7-6961782 (出口)　　E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE H-205HV

KINGMIDE H-205HV 为浅淡黄色颗粒状，属高分子量、高软化点型热熔接着剂用聚酰胺树脂，其加热熔融黏度与加热温度有很大的关系存在。物性上具有优良的机械强度，及超高耐热性、柔韧性佳等特性。可应用于多种材质的接着，如电器零件、汽车内装等。若使用混合溶剂溶解时，建议之混合溶剂为苯甲醇：二甲苯=3：1。

1. 规格

外观	：浅淡黄色颗粒状
黏度(mPa·s / **220**℃)	：1,500 ~ 4,500
软化点(℃)	：205 ± 5
色素(Gardner)	：10 以下
酸价（mg-KOH / gm）	：7 以下
胺价（mg-KOH / gm）	：5 以下

2. 适合操作温度

220℃ ~ 240℃

3. 包装方式

20 公斤装编织袋

4. 使用及储存

原料须储存在阴凉及干燥的地方，未使用完的原料袋口仍须密封紧，并储存在干燥的地方