三和合成股份有限公司
台 湾 高 雄 市 路 竹 区 中 山 南 路 一 号
电话：886-7-6962211~3　　全球信息网：// www.sanho.com.tw
传真：886-7-6976993 (业务)　　E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
传真：886-7-6961782 (出口)　　E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

TOHMIDE 560

TOHMIDE 560 为黄褐色颗粒状，属低黏度之高分子量型热熔接着剂用聚酰胺树脂，其最大物理特性软化点高，剥离接着强度佳、耐热安定性优、其机械性质、耐热性优越、抗化学性质佳，期对于木材、金属、皮革接着性良好。

1. 规格

外观	：黄褐色颗粒状
黏度 (mPa·s / 200℃)	：200 ~ 400
软化点 (℃)	：160 ± 5
色数 (Gardner)	：12 以下

2. 机械性质及吸水率

抗张强度（kgf / cm^2）	：46± 10
抗张伸长率（%）	：90± 10
抗张降伏点（kgf / cm^2）	：46± 10
吸水率（%）	：1.7 %

3. 最适合使用温度：

180℃ ~ 200℃

4. 包装方式

20 公斤装编织袋

5. 使用及储存

原料须储存在阴凉及干燥的地方，未使用完的原料袋口仍须密封紧，并储存在干燥的地方。