三和合成股份有限公司
台 湾 高 雄 市 路 竹 区 中 山 南 路 一 号
电话：886-7-6962211~3　　全球信息网：// www.sanho.com.tw
传真：886-7-6976993 (业务)　　E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
传真：886-7-6961782 (出口)　　E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

TOHMIDE TXC-241B

TOHMIDE TXC-241B 为浅淡黄色颗粒状，高分子量型热熔接着剂用聚酰胺树脂，其加热溶融黏度与加热温度有很大的关系存在。物性上具有优良的机械强度，低温柔韧性佳等特性。可应用于电缆热缩收件之制造及未经处理过之 PE 接着。

1. 规格

外观	：浅淡黄色颗粒状
黏度 (mPa·s / 200℃)	：11,000 ~ 20,000
软化点 (℃)	：100 ± 5
色数 (Gardner)	：8 以下
酸价 (mg-KOH / gm)	：8 以下
胺价 (mg-KOH / gm)	：8 以下

2. 机械性质及吸水率

抗张强度（kgf / cm^2）	：99 ± 10
抗张伸长率（%）	：700± 10
抗张降伏点（kgf / cm^2）	：52± 10
吸水率（%）	：0.9 %

3. 最适合使用温度：

180℃ ~ 200℃