



# 三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号  
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGMIDE 308

KINGMIDE 308 为高分子量聚酰胺系环氧树脂用硬化剂，与各种环氧树脂之组合，可广泛应用于家庭用及工业用之接着剂，船舶，土木建筑关系等高固成分之防蚀用涂料，工程结构胶等。

### 1. 规格

外观	: 褐色的黏稠液体
黏度 mPa·s (40°C)	: 21,000 ± 5,000
色数 (Gardner)	: 12Max
胺价 (HCL 法)	: 310 ± 20
比重 (Sp.Gr/25°C)	: 0.98
基准配合当量	: 130

### 2. 适当配合量

2-1 对环氧当量约 190 之环氧树脂 100 部之添加量为 50~80 部。

### 3. 硬化特性

#### 3-1. 硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 23°C 下，所测得之硬化发热性如下：

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂	60 / 40	50 / 50
最高发热时间 (分)	155	135
最高发热温度 (°C)	33	37

(使用 PE 杯)