



# 三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号  
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGMIDE 326-A

KINGMIDE 326-A 是聚酰胺系环氧树脂硬化剂，其分子量高，与环氧树脂形成的硬化物具有非常好的柔韧性与接着性；KINGMIDE 326-A 为经过特殊变性之制品，其可使用时间较 KINGMIDE 328-A 短，此外，通过加热硬化，还可以得到更为强韧的硬化物，其耐药品性及耐水性亦十分良好。故适用于一般工业用接着剂，丝瓜布之接着剂，土木建筑用接着剂。

### 1.规格

外观 : 褐色黏稠液体  
 黏度 (mPa·s/25°C) : 10,000 ~ 16,000  
 胺价 (JIS) : 370 ± 25  
 色数 (Gardner) : 10 以下.  
 基准配合当量 : 95

### 2. 适当配合量

对环氧当量约 190 之环氧树脂 100 部之添加量为 45 ~ 55 部.

### 3. 硬化特性

#### 3-1.放热反应.

环氧树脂：使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂

总量：100 gram

室温：25°C

环氧树脂/ KINGMIDE 346-S	67/33		
最高发热时间(分.)	85		
最高发热温度.(°C)	102		