



三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 338

KINGMIDE 338 为聚酰胺系环氧树脂用硬化剂，具有黏度低、硬化速度快、接着性佳等特性。与环氧树脂所形成之硬化物除具有优良之机械性质外，其薄膜更具优良之韧性。只主要用途包含一般土木工程，裂缝修补灌注，树脂砂浆，里涂剂及接着剂等。

1. 规格

1. 规格:

外观	: 褐色的黏稠液体
黏度 (mPa·s / 25°C)	: 1,000 ~ 3,000
胺价 (JIS)	: 610 ±40
色数 (Gardner)	: 12 以下.
比重	: 0.97
基准配合当量	: 76

2.适当配合量:

对环氧当量约 190 之环氧树脂 100 部之添加量为 30 ~ 50 部。

3. 硬化特性:

环氧树脂	: 环氧当量约 190 之 bisphenol-A 型环氧树脂.
硬化剂	: KINGMIDE 338.
环氧树脂/硬化剂	: 100 / 40.
室温(°C)	: 24
总量(g)	: 100
最高发热温度(°C)	: 186
最高发热时间(Min..)	: 38