三和合成股份有限公司
台 湾 高 雄 市 路 竹 区 中 山 南 路 一 号
电话：886-7-6962211~3　　全球信息网：// www.sanho.com.tw
传真：886-7-6976993 (业务)　　E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
传真：886-7-6961782 (出口)　　E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 705

KINGMIDE 705 具有低黏度的变性聚酰胺系环氧树脂用硬化剂，常温硬化，与环氧树脂混合可使用时间长，可适当添加其他硬化剂并做硬化速率调整，可应用于土木工程及新旧水泥接着 裂缝灌注修补。

1. 规格

外观	：褐色的黏稠液体
黏度 (mPa·s / 25℃)	：150 ~ 400
色数 (Gardner)	：12 以下
胺价 (JIS)	：450± 30
比重 (25 / 25℃)	：0.98
基准配合当量	：87

2. 适当配合量

对环氧当量约 190 之环氧树脂 100 部之添加量为 45~ 55 部。

3. 硬化特性

3-1．硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 25℃下，所测得之硬化发热性如下：

配合比 ＝ 环氧树脂 / 硬化剂	67/33		
最高发热时间 (分)	125		
最高发热温度 (℃)	82		
胶化时间 (分)	70		

(使用 PE 杯)