三和合成股份有限公司
台 湾 高 雄 市 路 竹 区 中 山 南 路 一 号
电话：886-7-6962211~3　全球信息网：// www.sanho.com.tw
传真：886-7-6976993 (业务)　E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
传真：886-7-6961782 (出口)　E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 710-SS

KINGMIDE 710-SS 是变性聚酰胺系(Amidoamine)环氧树脂用硬化剂，具有黏度低、硬化速度快、接着性佳等特性。主要用途包含土木工程-新旧水泥接着(对低温、潮湿之施工环境具有优良之接着性)，裂缝修补灌注，树脂砂浆，接着剂等。

1. 规格

外观	：黄褐色液体
黏度 (mPa·s /25℃)	：100 ~ 500
胺价 (JIS)	：550 ± 60
色数 (Gardner)	：12 以下
基准配合当量	：90

2. 适当配合量

对环氧当量约 190 之环氧树脂 100 部之添加量为 40 ~ 60 部。

3. 硬化特性

硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 23℃下，所测得之硬化发热性如下：

环氧树脂/KINGMIND 710SS	100 / 50
最高发热时间 (分)	13
最高发热温度 (℃)	190

(使用 PE 杯)