三和合成股份有限公司
台 湾 省 高 雄 市 路 竹 区 中 山 南 路 一 号
电话：886-7-6962211~3　　全球信息网：// www.sanho.com.tw
传真：886-7-6976993 (业务)　　E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
传真：886-7-6961782 (出口)　　E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 507-KS

KINGMIDE 507-KS 是聚酰胺系环氧树脂硬化剂，其分子量高，与环氧树脂形成的硬化物具有非常良好的柔韧性与接着性；KINGMIDE 507-KS 为经过特殊变性之制品，其可使用时间较 KINGMIDE 315-FC 短，此外，通过加热硬化，还可以得到更为强韧的硬化物，其耐药品性及耐水性亦十分良好，硬化后其硬化物表面现象佳。故适用于一般工业用接着剂，丝瓜布之接着剂，土木建筑用接着剂。

1.规格

外观	：	褐色黏稠液体
黏度 (mPa·s/40℃)	：	12,000 ~ 18,000
胺价 (JIS)	：	285 ± 20
色数 (Gardner)	：	12 以下.
比重(Sp.Gr/25℃)	：	0.98
基准配合当量	：	160

2. 适当配合量

对环氧当量约 190 之环氧树脂 100 部之添加量为 80 ~ 100 部.

3. 硬化特性

3-1.放热反应.

环氧树脂 ： 使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂

总量 ： 100 gram

室温 ： 25℃

环氧树脂/ KINGMIDE 507-KS		50/50	
最高发热时间(分.)		54	
最高发热温度.(℃)		104	