



# 三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号  
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## TOHMIDE 245-HS

TOHMIDE 245-HS 为聚酰胺系环氧树脂用硬化剂，它的黏度低，其硬化速度较 TOHMIDE 245 快，与环氧树脂的混合比适中，其硬化物稍具柔软性，耐水性及耐药品性佳。主要用途为里涂剂、注型、床材、接着剂。

### 1. 规格

外观	: 褐色的黏稠液体
黏度 (mPa·s / 25°C)	: 600 ~ 1,000
胺价 (JIS)	: 460 ± 15
色数 (Gardner)	: 13 以下
比重 (25 / 25°C)	: 0.95
基准配合当量	: 90

### 2. 适当配合量

对环氧当量约 190 之环氧树脂 100 部之添加量为 45 ~ 55 部。

### 3. 硬化特性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 23°C 下，所测得之硬化发热性如下：

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂	100 / 50
最高发热时间 (分)	
最高发热温度 (°C)	
胶化时间 (分)	

(使用 PE 杯)