



三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGCURE 2010

KINGCURE 2010 为常温硬化型环氧树脂用硬化剂，此变性的脂肪族胺类硬化剂具有低黏度、硬化速度快等特性。与环氧树脂形成的硬化物表面平滑、光亮、接着强度佳、耐化学药品性佳。适用于大型水泥管之里涂、无溶剂型流展地板、管路及储槽里涂剂、接着剂等。

1. 规格

外观 : 微黄色液体
 黏度(mPa·s / 25°C) : 1,200 ~ 2,000
 胺价 (JIS) : 415 ± 20
 色数 (Grander) : 4 以下.
 比重 (25 / 25°C) : 0.96
 基准配合当量 : 82

2. 适当配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 35~50 部

3. 硬化时间

环氧树脂 : 使用环氧当量约 190 之 bisphenol-A 型环氧树脂
 混合比 : 环氧树脂/ KINGCURE 2010 = 100 / 35
 混合量 : 100 g
 温度 : 24°C

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂	80/20
最高发热时间 (分)	13
最高发热温度 (°C)	189