



三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGCURE 2040-MS

KINGCURE 2040-MS 为常温硬化型环氧树脂用硬化剂，此变性的脂肪族胺类硬化剂具有低黏度、硬化速度快等特性。与环氧树脂形成的硬化物表面平滑、光亮、接着强度佳、耐化学药品性佳。适用于低温潮湿环境下施工、无溶剂型流展地板、管路及储槽里涂剂、接着剂等。

1. 规格

外观 : 微黄色液体
 黏度(mPa·s / 25°C) : 2,000 ~ 6,000
 胺价 (JIS) : 720 ± 70
 色数 (Grander) : 18 以下.
 比重 (25 / 25°C) : 1.08
 基准配合当量 : 50

2. 适当配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 20~35 部

3. 硬化时间

环氧树脂 : 使用环氧当量约 190 之 bisphenol-A 型环氧树脂
 混合比 : 环氧树脂/ KINGCURE 2040-MS = 100 / 25
 混合量 : 100 g
 温度 : 24°C

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂	80/20
最高发热时间 (分)	11
最高发热温度 (°C)	188