



三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGCURE S-320

KINGCURE S-320 为常温硬化型环氧树脂用硬化剂，此硬化剂色泽淡，黏度低，硬化速度快，其耐黄变性优越，特别适用于无溶剂型的涂料，树脂砂浆，石材灌注修补，特别针对含水率高石材，其密着性佳，快速固定型接着剂。

1. 规格

外观 : 淡色低黏度液体
 黏度 (mPa·s / 25°C) : 10 ~ 60
 胺价 (JIS) : 390±20
 色数 (Gardner) : 4 以下
 比重(SP.GR/25°C) : 0.95
 基准配合当量 : 72

2. 适性配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 35~45 部

3. 硬化特性

硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 23°C 下，所测得之硬化发热性如下：

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂	75 / 25
最高发热时间 (分)	54
最高发热温度 (°C)	153

(使用 PE 杯)