



三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGCURE X-166K

KINGCURE X-166K 为低黏度变性脂肪族聚酰胺系的环氧树脂硬化剂，因其黏度低，易施工，其在低温高湿环境下，涂膜光泽性特优，可适用于无溶剂型的涂料，流展地板。

1. 规格

外观	: 低黏度淡黄色之液体
黏度 (mPa·s / 25°C)	: 80 ~ 150
胺价 (JIS)	: 310 ±20
色数 (Grander)	: 5 以下
比重 (25 / 25°C)	: 1.04
基准配合当量	: 95

2. 适当配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 40 ~ 60 部。

3. 硬化特性

硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 23°C 下，所测得之硬化发热性如下：

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂		100 / 50	
最高发热时间 (分)		30	
最高发热温度 (°C)		185	
胶化时间 (分)		25	