



# 三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号  
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGCURE X-2001

KINGCURE X-2001 为 MannichType 环氧树脂硬化剂, 在低温或高湿度下之硬化性质特优, 可配合 Amidoamine 或 Polyamide 供新旧水泥之接着用。

### 1. 规格

外观	: 淡黄色之液体
黏度 (mPa·s / 25°C )	: 1,200 ~ 2,500
胺价 (JIS )	: 420 ± 20
色数 (Grander )	: 8 以下.
比重 (25 / 25°C )	: 1.11
基准配合当量	: 80

### 2. 适当配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 35 ~ 50 部。

### 3. 硬化特性

硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂, 全体量 100g, 在室温 23°C 下, 所测得之硬化发热性如下:

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂		70/ 30	
最高发热时间 (分)		14	
最高发热温度 (°C)		187	
胶化时间 (分)		10	