



三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGCURE 100-BD

KINGCURE 100-BD 为常温速硬化型的环氧树脂硬化剂, 此硬化剂的活性氢稳定, 耐化学药品性优, 特别适用于无溶剂型的涂料, 地板修补, 快速固定型接着剂, 冷气候下物品之修补及接着, 同时亦可为一般接着用之聚酰胺树脂、或硬化促进剂。

1. 规格

外观	: 淡黄色之液体
黏度 (mPa·s / 25°C)	: 3,000 ~ 6,000
胺价 (JIS)	: 790 ± 30
色数 (Grander)	: 6 以下.
比重 (25 / 25°C)	: 1.08
基准配合当量	: 45

2. 适当配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 20 ~ 35 部

3. 硬化特性

3-1. 硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂, 全体量 100g, 在室温 23°C 下, 所测得之硬化发热性如下:

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂	100 / 25
最高发热时间 (分)	12
最高发热温度 (°C)	218

(使用 PE 杯)