



# 三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号  
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGCURE B-131

KINGCURE B-131 为常温硬化型环氧树脂用硬化剂，此硬化剂色泽淡，黏度低，硬化速度快，其耐黄变性优越，特别适用于无溶剂型的涂料，树脂砂浆，地板修补，石材灌注修补，快速固定型接着剂，冷气候下物品之修补及接着，同时亦可为一般接着用之聚酰胺树脂、或脂肪族胺类的硬化加速剂。

### 1. 规格

外观 : 淡色低黏度液体  
 黏度 (mPa·s / 25°C) : 40~70  
 色数 (Gardner) : 1 以下  
 胺价 (mg-KOH / g) : 400±15  
 基准配合当量(AHEW) : 75

### 2. 适性配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 35~45 部

### 3. 硬化特性

硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 23°C 下，所测得之硬化发热性如下：

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂	75 / 25
最高发热时间 (分)	20
最高发热温度 (°C)	183

(使用 PE 杯)