



# 三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号  
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGCURE B-311SP

KINGCURE B-311SP 为常温速硬化型的环氧树脂硬化剂，此硬化剂的色泽淡，黏度低，特别适用于无溶剂型的涂料，接着用胶，小型电器品灌注封装，快速固定型接着剂。

### 1. 规格

外观 : 淡色低黏度液体  
 黏度 (mPa·s / 25°C) : 50 ~ 200  
 胺价 (JIS) : 330 ± 20  
 色数 (Gardner) : 3 以下  
 基准配合当量 : 93

### 2. 适性配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 45~ 55 部

### 3. 硬化特性

硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 23°C 下，所测得之硬化发热性如下：

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂	67/33
最高发热时间 (分)	42
最高发热温度 (°C)	161
胶化时间 (分)	29

(使用 PE 杯)