



三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGCURE D-211

KINGCURE D-211 为常温速硬化型的环氧树脂硬化剂，低粘度易施工,硬化速度快，此硬化剂的活性氢稳定，耐化学药品性优，特别适用于无溶剂型的涂料，地板修补，快速固定型接着剂，冷气候下物品之修补及接着，同时亦可为一般接着用之聚酰胺树脂、或硬化促进剂。

1. 规格

外观	: 淡黄色之液体
黏度 (mPa·s / 25°C)	: 50 ~ 150
胺价 (JIS)	: 780 ± 40
色数 (Grander)	: 12 以下.
比重 (25 / 25°C)	: 1.04
基准配合当量	: 42

2.适当配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 20 ~ 35 部

3. 硬化特性

3-1.硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 23°C 下，所测得之硬化发热性如下：

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂	100 / 25
最高发热时间 (分)	8
最高发热温度 (°C)	220

(使用 PE 杯)