



三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGCURE M-530

KINGCURE M-530 为常温硬化型环氧树脂用硬化剂，此变性胺类硬化剂具有低黏度、可使用时间长、对空气中湿气较不敏感等特性；与环氧树脂形成的硬化物表面平滑、光亮、低收缩、并具有良好的机械性质及耐酸、碱等物性。可适用于无溶剂型的涂料、流展地板等底、中涂、树脂砂浆、积层、接着、及注型。

1. 规格

外观 : 暗褐色之低黏度液体
 黏度 (mPa·s / 25°C) : 200 ~ 500
 胺价 (JIS) : 300 ± 20
 色数 (Grander) : 18.以下
 基准配合当量 : 95
 闪火点 (°C) : 120

2. 适当配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 45~60 部

3. 可使时间

环氧树脂 : 使用环氧当量约 190 之 bisphenol-A 型环氧树脂
 混合比 : 环氧树脂/ KINGCURE M-530 = 100 / 50; 100/60
 测试温度 : 23°C

混合比(总混合量=100g)	可使时间(MIN)
100/50	OVER 300
100/60	OVER 300

KINGCURE M-530 可与其他变性脂肪族聚胺类相溶，因此可与可使时间较短的硬化剂共同配合使用,以达到适当的可使时间及硬化速度。