



三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

FUJICURE 4030

FUJICURE4030 是溶剂稀释变性芳香族胺系环氧树脂涂料(如煤焦油-环氧树脂, 色漆用之硬化剂, 其硬化薄膜具有高度的硬化特性且具有优越的耐化学性, 可与液状及固形之环氧树脂使用于涂料方面, 与煤焦油混合使用, 在低温及有湿气时具有优异之硬化性、造模性与密接性, 低温下亦可硬化。

1. 规格

外观	: 淡黄色的黏稠液体
树脂含量 (%)	: 68 ± 2
溶液黏度 (Gardner-Hold/25°C)	: Z ~ Z ₃
胺价 (JIS)	: 200 ± 10
色数 (Gardner)	: 7 以下.
理论活性氢当量	: 160
溶剂组成(比例)	: 二甲苯 / 异丁醇=70/30

2. 适当配合量

2-1、对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 70 ~ 100 部。

2-2、对环氧当量 490 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 25~ 40 部。