



三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 150-50

KINGMIDE 150-50 是由聚合脂肪酸及聚胺类所合成的聚酰胺类环氧树脂用硬化剂, 因其组成份为高分子量, 在常温时为半固体状。然而为了实际应用及处理上的方便, 在出厂前已在制程中将其溶解。因此 KINGMIDE 150-50 为固成份 50 % 之树脂。当与环氧树脂形成硬化薄膜时, 不仅具有良好的柔韧性、黏附性, 同时耐水性及耐碱性也非常良好, 可应用于耐腐蚀性用的重防蚀底涂料。

1. 规格

外观	: 黄褐色黏稠液体
树脂含量 (%)	: 50 ± 2
溶液黏度 (Gardner-Holdt/25°C)	: S ~ W
胺价 (JIS)	: 48 ± 5
色数 (Gardner)	: 9 以下
理论活性氢当量	: 950
溶剂组成 (比例)	: 二甲苯/异丁醇 = 70/30

2. 适当配合量

对环氧当量 490 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 160 ~ 220 部。