



三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 305-31MI

KINGMIDE 305-31MI 是溶剂稀释聚酰胺系衍生之环氧树脂涂料（如煤焦油，锌粉底漆）用之硬化剂，与高分子量型环氧树脂混合形成硬化薄膜时，不仅具有良好的柔韧性、黏着性，同时耐水性及耐碱性也非常良好，可应用于工业用、船舶、及土木建筑等重防蚀底涂料。

1. 规格

外观	: 淡黄褐色液体
树脂含量 (%)	: 31 ± 2
黏度 (Gardner-Holdt/25°C)	: <A
胺价 (JIS)	: 75 ± 10
色数 (Gardner)	: 6 以下
理论活性氢当量	: 560
溶剂组成(比例)	: 异丁醇/甲基异丁基酮 = 60/40

2. 适当配合量

对环氧当量 490 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 90 ~ 120 部。