



三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 305-50

KINGMIDE 305-50 是溶剂稀释无环聚胺系衍生之环氧树脂涂料(如煤焦油, 锌粉底漆)用之硬化剂, 当与高分子量型环氧树脂混合形成硬化薄膜时, 不仅具有良好的柔韧性、黏着性, 同时耐水性及耐碱性也非常良好, 可应用于工业用、船舶、及土木建筑等重防蚀底涂料。

1. 规格

外观	: 黄褐色液体
树脂含量 (%)	: 50 ± 2
黏度 (Gardner-Holdt/25°C)	: C ~ H
胺价 (JIS)	: 120 ± 20
色数 (Gardner)	: 9.以下
理论活性氢当量	: 360
溶剂组成 (比例)	: 二甲苯/异丁醇 = 70/30

2. 适当配合量

对环氧当量 490 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 70 ~ 90 部。