



# 三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号  
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGMIDE 305-60

KINGMIDE 305-60 是溶剂稀释无环聚胺系衍生之环氧树脂涂料(如煤焦油, 锌粉底漆)用之硬化剂, 当与高分子量型环氧树脂混合形成硬化薄膜时, 不仅具有良好的柔韧性、黏着性, 同时耐水性及耐碱性也非常良好, 可应用于工业用、船舶、及土木建筑等重防蚀底涂料。

### 1. 规格

外观	: 黄褐色液体
树脂含量 (%)	: $60 \pm 2$
黏度 (Gardner-Holdt/25°C)	: L ~ R
胺价 (JIS)	: $147 \pm 10$
色数 (Gardner)	: 9 以下
理论活性氢当量	: 300
溶剂组成 (比例)	: 二甲苯/异丁醇 = 70/30

### 2. 适当配合量

对环氧当量 490 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 50 ~ 70 部。