



三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 305-70X

KINGMIDE 305-70X 是溶剂稀释无环聚胺系衍生之环氧树脂涂料（如煤焦油，锌粉底漆）用之硬化剂，当与高分子量型环氧树脂混合形成硬化薄膜时，不仅具有良好的柔韧性、黏着性，同时耐水性及耐碱性也非常良好，可应用于工业用、船舶、及土木建筑等重防蚀底涂料。

1. 规格

外观	: 黄褐色黏稠液体
树脂含量 (%)	: 70 ± 2
黏度 (Gardner-Holdt/25°C)	: T ~ W
胺价 (JIS)	: 170 ± 10
色数 (Gardner)	: 9 以下
理论活性氢当量	: 250
溶剂组成 (比例)	: 二甲苯=100

2. 适当配合量

对环氧当量 490 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 40 ~ 60 部。