



三和合成股份有限公司

台湾省高雄市路竹区中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 423-HPP

KINGMIDE 423-HPP 为溶剂稀释型变性聚酰胺系环氧树脂涂料用之硬化剂, 当与高分子型环氧树脂混合形成硬化薄膜时, 不仅具有良好的柔韧性、黏着性, 同时耐水性及耐碱性也非常良好, 可应用于工业用、船舶、及土木建筑等重防蚀底涂料。

1. 规格

外观	: 黄褐色液体
树脂含量 (%)	: 60 ± 2
溶液黏度 (Gardner-Holdt/25°C)	: U~ Y
胺价 (JIS)	: 130 ± 20
色数 (Gardner)	: 9 以下
理论活性氢当量	: 320
溶剂组成份(Wt %)	: 二甲苯/异丁醇(80/20)

2. 适当配合量

对环氧当量 490 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 60~80 部。

3. 使用及储存

原料须储存在阴凉及干燥的地方, 并远离火源处, 并储存在干燥的地方。