



# 三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号  
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## TOHMIDE 213-A

TOHMIDE 213-A 是溶剂稀释型之变性聚酰胺环氧树脂用硬化剂，当与高分子量型环氧树脂混合形成硬化薄膜时，硬化薄膜不仅俱有快速干燥的特性，同时亦俱有优良的耐化学药品性质，良好的柔韧性、黏着性，同时耐水性及耐碱性也非常良好，可应用于工业用、船舶、及土木建筑等涂料。

### 1. 规格

外观	: 黄褐色液体
溶液黏度 (Gardner-Holdt /25°C)	: T ~ Y
树脂含量 (%)	: 50 ± 2
胺价 (JIS)	: 90 ± 10
色数 (Gardner)	: 9 以下
理论活性氢当量	: 500
溶剂组成 (比例)	: 二甲苯/异丁醇 = 70/ : 30

#### · 适当配合量

对环氧当量 490 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 70 ~ 100 部。