



# 三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号  
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## TOHMIDE 441-A

TOHMIDE 441-A 为溶剂型变性聚酰胺环氧树脂用硬化剂, 当与高分子量型环氧树脂混合形成硬化薄膜时, 薄膜光泽度佳, 耐腐蚀性优越, 同时亦俱有优良的耐化学药品性质, 良好的柔韧性、黏着性, 同时耐水性及耐碱性也非常良好, 可应用于工业用、船舶、及土木建筑等涂料。

### 1. 规格

外观	: 黄褐色黏稠液体
黏度 (mPa·s /25°C)	: 3,000~6,000
树脂含量 (%)	: 84 ± 2
胺价 (JIS)	: 250 ± 15
色数 (Gardner)	: 12 以下.
理论活性氢当量	: 180
溶剂组成(比例)	: 乙醇 100%

### 2. 适当配合量

2-1 对环氧当量 490 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 20 ~ 40 部。

2-2 对环氧当量 490 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 80 ~ 100 部。



# 三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号  
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // [www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)  
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: [sanho@sanho.com.tw](mailto:sanho@sanho.com.tw)  
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: [sanho@so-net.net.tw](mailto:sanho@so-net.net.tw)