三和合成股份有限公司
中 华 民 国 台 湾 省 高 雄 市 路 竹 区 中 山 南 路 一 号
电话：886-7-6962211~3　　全球信息网：// www.sanho.com.tw
传真：886-7-6976993 (业务)　　E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
传真：886-7-6961782 (出口)　　E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 315-SN

KINGMIDE 315-SN 是聚酰胺系环氧树脂硬化剂，具有韧性及弯曲性，以及优异的接着强度与密着性，与各种环氧树脂之组合，可应用于家庭用及工业用之接着剂，船舶、土木建筑、防腐蚀涂料、耐药品性之接着剂。

1. 规格

外观	：褐色的黏稠液体
黏度 (mPa ·s /40C°)	：8,000 ~ 13,000
胺价 (jis)	：260 ± 20
色数 (Gardner)	：10 以下
比重 (25 / 25C°)	：0.97
基准配合当量	：180

2. 适当配合量

对环氧当量约 190 之环氧树脂 100 部之添加量为 80~100 部。

3. 硬化特性

3-1.硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 23C°下，所测得之硬化发热性如下：

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂	100/100		
最高发热时间 (分)	80		
最高发热温度 (C°)	90		

(使用 PE 杯)

备注:上述数据为参考数据，非正式规范。