三和合成股份有限公司
中华民国台湾省高雄市路竹区中山南路一号
电话：886-7-6962211~3　全球信息网：// www.sanho.com.tw
传真：886-7-6976993 (业务)　E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
传真：886-7-6961782 (出口)　E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 321

KINGMIDE 321 为高分子量型聚酰胺系之环氧树脂用硬化剂，与环氧树脂形成硬化物具有相当的之柔韧性与接着性，且可操作时间长，可广泛应用于家庭用及一般工业用之接着剂，土木建筑用接着剂，船舶，土木建筑关系等高固成分之防蚀用涂料。

1. 规格

外观	：黄褐色、黏稠液体
黏度 (mPa ·s /40C°)	：52,000
胺价 (JIS)	：233
色数 (Gardner)	：6
基准配合当量	：140

2. 适当配合量

对环氧当量约 190 之环氧树脂 100 部之添加量为 80~ 100 部。

3. 硬化特性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 23C°下，所测得之硬化发热性如下：

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂	50 / 50
最高发热时间 (分)	130
最高发热温度 (C°)	40

(使用 PE 杯)

备注:上述数据为参考数据，非正式规范。