



# 三和合成股份有限公司

中华民国台湾省高雄市路竹区中山南路一号  
 电话：886-7-6962211~3 全球信息网：// www.sanho.com.tw  
 传真：886-7-6976993 (业务) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw  
 传真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

## KINGMIDE 329-BP

KINGMIDE 329-BP 是聚酰胺系环氧树脂硬化剂，与环氧树脂之相容性良好，硬化速度快，其硬化物有着非常良好的物性。此外，通过加热硬化，还可以得到更为强韧的硬化物，其耐药品性及耐水性亦十分良好。故适用于一般工业接着剂，丝瓜布之接着剂，土木建筑用接着剂。

### 1. 规格

外观	: 褐色, 高黏度液体
黏度 (mPa·s/25C°)	: 11000
胺价 (HCL)	: 240
色数 (Gardner)	: 10 以下
比重 (25 / 25C°)	: 1.01
基准配合当量	: 142

### 2. 适当配合量

对环氧当量约 190 之环氧树脂 100 部之添加量为 50 ~ 60 部。

### 3. 硬化特性

#### 硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 23C°下，所测得之硬化发热性如下：

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂	50 / 50
最高发热时间 (分)	25
最高发热温度 (C°)	132

(使用 PE 杯)

备注:上述数据为参考数据, 非标准数据仅供参考,非正式规范。