



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

TOHMIDE 393

TOHMIDE 393 是脂肪族聚醯胺樹脂，主要用途是凹版印刷油墨及作為搖變性醇酸凡立水中的凝膠劑。

以下是 TOHMIDE 393 作為凹版印刷油墨配方的主要特性：

- (A) 對於廣大的不同材質具有優良的接著性。
例如：polyethylene (treated)、 polypropylene (treated)、
cellophane、 aluminum foil and glassines.
- (B) 耐摩擦性。
- (C) blocking and smearing resistance。
- (D) 高耐水性。
- (E) 高光澤度。

1. 規格

外觀	: 黃褐色顆粒狀
軟化點(°C)	: 115 ± 5
黏度 (Gardner-Holdt)/25°C	: *L ~ O
色數 (Gardner)	: *10 以下
酸價 (mg-KOH / gm)	: 7 以下
胺價 (mg-KOH / gm)	: 3 以下
比重 (25 / 25°C)	: 0.98
(*甲苯/甲醇=1 / 1 稀釋，樹脂分 50%)	