



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE H-110

KINGMIDE H-110 是固體顆粒狀熱熔接著用的聚醯胺樹脂，具有快速凝膠及堅韌性質，可運用於各種鞋面的折邊（FOLDING），但不適用於 PVC 材質，操作溫度範圍約為 130°C ~ 150°C。

1. 規格

外觀	: 黃褐色顆粒狀
軟化點 (°C)	: 110 ± 5°C
黏度 (mPa.s / 200°C)	: 500 ~ 1,000
色數 (Gardner)	: 10 以下
酸價 (mg-KOH / gm)	: 7 以下
胺價 (mg-KOH / gm)	: 3 以下
比重 (25 / 25°C)	: 0.98

2. 物理特性

吸水率	: 0.3 %
抗張伸長率 (20°C)	: 30 %
抗張強度 (20°C)	: 137 kgf / cm ²
抗張降伏點 (20°C)	: 119 kgf / cm ²

3. 最適合使用溫度：

150°C ~ 180°C

4. 包裝方式

20 公斤裝編織袋

5. 使用及儲存

原料須儲存在陰涼及乾燥的地方，未使用完的原料袋口仍須密封緊，並儲存在乾燥的地方。