



# 三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號  
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：[sanho@sanho.com.tw](mailto:sanho@sanho.com.tw)  
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：[sanho@so-net.net.tw](mailto:sanho@so-net.net.tw)

## KINGMIDE H-175SP

KINGMIDE H-175SP 為黃褐色顆粒狀，高分子量型熱熔接著劑用聚醯胺樹脂，可溶於一般有機溶劑，其加熱溶融黏度與加熱溫度有很大的關係存在。物性上具有優良的機械強度，及耐熱性、柔韌性佳等特性。可應用於多種材質的接著，如電器零件、包裝等。

### 1. 規格

外觀	: 黃褐色顆粒狀
軟化點 (°C)	: $170 \pm 5$
黏度 (mPa·s / 200°C )	: 8,000 ~ 13,000
色數 (Gardner )	: 9 以下
酸價 (mg-KOH / gm)	: 8 以下
胺價 (mg-KOH / gm)	: 3 以下

### 2. 適合操作溫度

190°C ~ 220°C

### 3. 包裝方式

20 公斤裝編織袋

### 4. 使用及儲存

原料須儲存在陰涼及乾燥的地方，未使用完的原料袋口仍須密封緊，並儲存在乾燥的地方。