



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE H-205HV

KINGMIDE H-205HV 為淺淡黃色顆粒狀，屬高分子量、高軟化點型熱熔接著劑用聚醯胺樹脂，其加熱熔融黏度與加熱溫度有很大的關係存在。物性上具有優良的機械強度，及超高耐熱性、柔韌性佳等特性。可應用於多種材質的接著，如電器零件、汽車內裝等。若使用混合溶劑溶解時，建議之混合溶劑為苯甲醇：二甲苯=3：1。

1. 規格

外觀	: 淺淡黃色顆粒狀
黏度(mPa·s / 220°C)	: 1,500 ~ 4,500
軟化點(°C)	: 205 ± 5
色素(Gardner)	: 10 以下
酸價 (mg-KOH / gm)	: 7 以下
胺價 (mg-KOH / gm)	: 5 以下

2. 適合操作溫度

220°C ~ 240°C

3. 包裝方式

20 公斤裝編織袋

4. 使用及儲存

原料須儲存在陰涼及乾燥的地方，未使用完的原料袋口仍須密封緊，並儲存在乾燥的地方