



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

TOHMIDE 560

TOHMIDE 560 為黃褐色顆粒狀，屬低黏度之高分子量型熱熔接著劑用聚醯胺樹脂，其最大物理特性軟化點高，剝離接著強度佳、耐熱安定性優、其機械性質、耐熱性優越、抗化學性質佳，期對於木材、金屬、皮革接著性良好。

1. 規格

外觀	: 黃褐色顆粒狀
黏度 (mPa·s / 200°C)	: 200 ~ 400
軟化點 (°C)	: 160 ± 5
色數 (Gardner)	: 12 以下

2. 機械性質及吸水率

抗張強度 (kgf / cm ²)	: 46± 10
抗張伸長率 (%)	: 90± 10
抗張降伏點 (kgf / cm ²)	: 46± 10
吸水率 (%)	: 1.7 %

3. 最適合使用溫度：

180°C ~ 200°C

4. 包裝方式

20 公斤裝編織袋

5. 使用及儲存

原料須儲存在陰涼及乾燥的地方，未使用完的原料袋口仍須密封緊，並儲存在乾燥的地方。