



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

TOHMIDE TXC-241B

TOHMIDE TXC-241B 為淺淡黃色顆粒狀，高分子量型熱熔接著劑用聚醯胺樹脂，其加熱溶融黏度與加熱溫度有很大的關係存在。物性上具有優良的機械強度，低溫柔韌性佳等特性。可應用於電纜熱縮收件之製造及未經處理過之 PE 接著。

1. 規格

外觀	: 淺淡黃色顆粒狀
黏度 (mPa·s / 200°C)	: 11,000 ~ 20,000
軟化點 (°C)	: 100 ± 5
色數 (Gardner)	: 8 以下
酸價 (mg-KOH / gm)	: 8 以下
胺價 (mg-KOH / gm)	: 8 以下

2. 機械性質及吸水率

抗張強度 (kgf / cm ²)	: 99 ± 10
抗張伸長率 (%)	: 700± 10
抗張降伏點 (kgf / cm ²)	: 52± 10
吸水率 (%)	: 0.9 %

3. 最適合使用溫度：

180°C ~ 200°C