



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 308

KINGMIDE 308 為高分子量聚醯胺系環氧樹脂用硬化劑，與各種環氧樹脂之組合，可廣汎應用於家庭用及工業用之接著劑，船舶，土木建築關係等高固成分之防蝕用塗料，工程結構膠等。

1. 規格

外觀	: 褐色的黏稠液體
黏度 (mPa·s/40°C)	: 21,000 ± 5,000
胺價 (HCL)	: 310 ± 20
色數 (Gardner)	: 12 以下
比重 (25 / 25°C)	: 0.97
基準配合當量	: 130

2. 適當配合量

2-1 對環氧當量約 190 之環氧樹脂 100 部之添加量為 80~100 部。

3. 硬化特性

3-1. 硬化發熱性

使用環氧當量約 190 之 Bisphenol-A 型環氧樹脂，全體量 100g，在室溫 23°C 下，所測得之硬化發熱性如下：

配合比 = 環氧樹脂 / 硬化劑	60 / 40	50 / 50
最高發熱時間 (分)	155	135
最高發熱溫度 (°C)	33	37

(使用 PE 杯)