



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄市路竹區中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 338

KINGMIDE 338 為聚醯胺系環氧樹脂用硬化劑，具有黏度低、硬化速度快、接著性佳等特性。與環氧樹脂所形成之硬化物除具有優良之機械性質外，其薄膜更具優良之韌性。只主要用途包含一般土木工程，裂縫修補灌注，樹脂砂漿，裡塗劑及接著劑等。

1. 規格

1. 規格：

外觀	：	褐色的黏稠液體
黏度 (mPa·s / 25°C)	：	1,000 ~ 3,000
胺價 (JIS)	：	610 ±40
色數 (Gardner)	：	12 以下.
比重	：	0.97
基準配合當量	：	76

2. 適當配合量：

對環氧當量約 190 之環氧樹脂 100 部之添加量為 30 ~ 50 部。

3. 硬化特性：

環氧樹脂	：	環氧當量約 190 之 bisphenol-A 型環氧樹脂.
硬化劑	：	KINGMIDE 338.
環氧樹脂/硬化劑	：	100 / 40.
室溫(°C)	：	24
總量(g)	：	100
最高發熱溫度(°C)	：	186
最高發熱時間(Min..)	：	38